

7721 SYSTEM-ATRAMEX AMBIENTA MAGIC BASE GRUNDIERUNG

Anwendungsgebiet

Geeignet für die Grundierung von porösen Baustoffen z.B. Zement, Beton, Verputz und Spachtelmasse usw.

Anwendungshinweise

Der Untergrund muss trocken, sauber, fett- und ölfrei sein, sowie keine Zementhaut oder lose Teile vorhanden sein. Die Druckfestigkeit muss mindestens 25 N/mm^2 , sowie Haftzugfestigkeit mindestens $1,5 \text{ N/mm}^2$ betragen. Unebenheiten oder poröse Stellen sind vorgängig auszuspachteln oder vollflächig zu egalisieren.

Oberflächenvorbereitung

Nicht ausreichend tragfähige Schichten und Verschmutzungen müssen mechanisch entfernt werden, z.B. durch Kugelstrahlen. Eine Entstaubung ist grundsätzlich notwendig.

Applikation

Das Produkt 7721 System AtrameX Ambienta Magic Base Grundierung einmalig gleichmässig in nassem Zustand mit einer Kurzhaarsiegelwalze über das Kreuz auftragen. Verbrauch ca. $0,3\text{-}0,5 \text{ kg/m}^2$. Danach sofort absanden. Nach 4 h Trocknungszeit den überschüssigen Sand absaugen und den Boden Ambienta Magic auftragen.

Hinweise

Es dürfen nur saubere und korrekt vorbereitete sowie vollständig trockene Oberflächen behandelt werden.

Verarbeitungsminimum $+ 10^\circ\text{C}$, die rel. Luftfeuchtigkeit darf 80 % nichtübersteigen.

Für die Applikation muss die Oberflächentemperatur bei ca. $5\text{-}20^\circ\text{C}$ liegen.

7721 SYSTEM-ATRAMEX AMBIENTA MAGIC BASE GRUNDIERUNG

Gefährliche Inhaltsstoffe

< 2.5 % Dipropylenglykolmethylether, Isomerenmischung

Technische Daten:

Giscode	BSW10
Verbrauch je nach Untergrund	ca. 300 - 500 g pro Anstrich

Haltbarkeit:

Geschlossenes Gebinde 2 Jahre ab Produktionsdatum ungemischt. Vor Frost und Wärme schützen.

Angabe zu Rechtsvorschriften:

Symbol (e):	entfällt
Signalwort:	entfällt
ADR:	entfällt

Zusätzliche Angaben:

EUH208 Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Das Datenblatt beinhaltet naturgemäß nicht alle möglichen und zukünftigen Anwendungsfälle, die zum Teil auch durch die Vielseitigkeit der Baustoffe gegeben sind. Es kann daher den fachmännischen Verarbeiter nicht von der Rückfrage in Zweifelsfällen, der eigenverantwortlichen Erprobung vor Ort sowie der kritischen Aufmerksamkeit bei der Verarbeitung entbinden. Auch werden im Datenblatt auf Informationen verzichtet, die man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann. Der Inhalt des Datenblattes ist ohne Rechtsverpflichtung und begründet weder ein vertragliches Rechtsverhältnis noch eine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag.



AtrameX

Hersteller: AtrameX AG

Spinnlerstraße 2, CH-4442 Liestal
Telefon: +41 61 971 80 60
Telefax: +41 61 971 80 61
E-Mail: mail@atramex.ch

www.atramex.ch

Vertrieb CH: AtrameX AG

Spinnlerstraße 2, CH-4442 Liestal
Telefon: +41 61 765 15 15
Telefax: +41 61 765 15 55
E-Mail: info@atramex.ch

www.atramex.ch

Vertrieb DE: AtrameX Produktions GmbH

Johann-Esche-Straße 36, 09212 Limbach-Oberfrohna
Telefon: +49 3722 592996-0
Telefax: +49 3722 592996-44
E-Mail: info@atramex.de

www.atramex.de